

## BOLETIM TÉCNICO

Produto		G-FLEX (ZARCAO) PRIMER		
<b>Descrição</b>	Fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas em geral, em áreas internas e externas. É de secagem rápida e de fácil aplicação.			
<b>Indicação</b>	Usado como fundo em superfícies metálicas.			
<b>Cores</b>	Laranja e Cinza escuro			
<b>Principais Benefícios</b>	<b>Previne a ferrugem</b> <b>Aumenta a durabilidade da pintura</b>			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Este produto atende à <b>ABNT NBR 11702:2010</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Função/Definição</b>
		4.1.1.2	Fundo anticorrosivo	Proteger as superfícies de metais ferrosos contra corrosão.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
<b>Composição</b>	Resinas alquídicas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais, pigmentos orgânicos, inorgânicos e aditivos.			
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ.			
<b>Embalagens</b>				900ML/ 3,6L/ 18L/ 200L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b>				450-460 g/l
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				40-45%
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,32- 1,36 g/cm³
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
<b>Diluição</b>  10 a 30% Thinner 7500	<b>Acabamento</b>  semi-brilho/ fosco	<b>Embalagem/ Rendimento (m²/ demão)</b>  ¼ Galão (0,9 L) Até 8m² Galão (3,6L) Até 30m² Lata (18L) Até 145m² Tambor (200L) Até 1600m²	<b>Ambiente</b>  Exteriores e Interiores	<b>Nº de demãos e Secagem</b>  1 a 3 demãos Ao toque: 30 min Entre demãos: 2 a 3 horas Manuseio: 4 a 8 h Final: 24 horas.
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.				Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do tel: (43) 3158-7676				
<b>Galle Industria e Comercio de tintas e Vernizes. Rua antonio sabino, Lote 2, Qd 2 – Ibiporã – PR – CEP 86200-000</b>				
<b>Químico Responsável - Seiji Armando Higarashi, CRQ 09200198- 9º Região</b>				
<b>Revisão: Maio_2019</b>				