

BOLETIM TÉCNICO

Produto

ESMALTE SINTETICO CORES (SR)

COD. 200.464

Descrição/ Indicação:

Esmalte sintético com excelente cobertura e rendimento, ótima aderência e acabamento, com rápida secagem. Indicado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, para aplicações de fins imobiliários. Produto de fácil aplicação. Disponível nos acabamentos Brilhante, Acetinado e Fosco.



Cores: Conforme catalogo.

Acabamento: Conforme catalogo.

Secagem Rápida.

Principais Benefícios:

Ótimo acabamento.

Fácil aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resinas alquídicas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

Toxicidade: Consultar FISPQ.

Embalagens: Litro: 900 mL/ Galão: 3,6L / Lata: 18 L

Rendimento: 10 a 15 m²/ Litro/ demão.


Densidade: 0,95-1,26 g/cm³

Teor de Substâncias Não Voláteis (sólidos): 38 a 46 %

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso): 2 anos, estocado a temp. de 15 a 35°C.

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição



Aplicação



Secagem



Preparo da superfície



Uso do EPI



10% A 20% com Aguarrás Galle

De 2 a 3 demãos, com Rolo, pincel ou pistola.

Ao ar a 25° C:

Ao toque: 2 Horas.

Entre Demãos: 4 a 6 horas

Final: 48 Horas

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear/ aplicar o produto.

Observação

As informações emitidas pela GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a GALLE IND E COMERCIO DE TINTAS, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecida das nos documentos do produto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do tel.: (43) 3158-7676

Galle Industria e Comercio de tintas e Vernizes. Rua Antônio sabino, 236 – Ibiporã – PR – CEP 86200-000

Químico Responsável - Seiji Armando Higarashi, CRQ 09200198- 9º Região

Revisão: (8) Agosto_2022